



KARTA TECHNICZNA

Ostatnia aktualizacja: 2026-07-21

MAGNAT PRO

MAGNAT PRO STYLE BETON LOFT

MAGNAT PRO STYLE BETON LOFT

FARBA BETONOWA – EFEKT GŁADKIEGO BETONU

OPIS PRODUKTU

Gotowa farba strukturalna nadająca efekt gładkiego betonu.

Tworzy nowoczesne, minimalistyczne wykończenie inspirowane architekturą industrialną, podkreślając elegancję i surowy charakter wnętrza.

ZASTOSOWANIE

MAGNAT PRO Style Beton Loft to farba strukturalna pozwalająca uzyskać efekt gładkiego, matowego betonu.

Przeznaczona jest do dekoracji podłoży cementowych, cementowo-wapiennych, gipsowych, płyt gipsowo-kartonowych wewnątrz pomieszczeń po uprzednim ich przygotowaniu.

Temperatura przechowywania od +5°C do +25°C.

WŁAŚCIWOŚCI WYROBU

Gęstość objętościowa ok. 1,70 g/cm³

SPOSÓB STOSOWANIA

PRZYGOTOWANIE POWIERZCHNI

Podłoże powinno być wysezonowane, trwałe, mocne, gładkie, suche, wolne od kurzu, pyłu, resztek klejów, olejów, tłuszczów i brudu. Podłoża cementowe, wapienne, betonowe, sezonować przez okres minimum 30 dni i osiągnięcia wilgotności max.4% Podłoża mocno chłonne (np. szpachlowane) pokryć wcześniej gruntem polimerowym ŚNIEŻKA GRUNT EKSPRESOWY GŁĘBOKO PENETRUJĄCY. Niezależnie od rodzaju podłoża zawsze wymagane jest nałożenie jednej warstwy farby podkładowej MAGNAT PRO STYLE GRUNT KWARCOWY.

PRZYGOTOWANIE WYROBU

Masę wymieszać, tak aby ujednolicić konsystencję. Wyroby z różnych partii produkcyjnych, przed użyciem zmieszać w jednym opakowaniu zbiorczym. Wyrób jest gotowy do użycia.

NAKŁADANIE

Produkt należy nakładać w temperaturze podłoża i otoczenia od +10°C do +25°C i wilgotności powietrza nie przekraczającej 75%.

Do właściwych prac można przystąpić po wyschnięciu farby podkładowej MAGNAT PRO STYLE GRUNT KWARCOWY.

Na wcześniej zagruntowany element, przy pomocy wałka, na przemian w różnych kierunkach, nakładamy pierwszą warstwę wyrobu, następnie na etapie podsychania delikatnie wygładzamy powierzchnię pacą wenecką.

Kolejną warstwę nakładamy po czasie około 4 godzin, postępując analogicznie jak podczas aplikacji warstwy pierwszej. W taki sam sposób wykonujemy kolejne fragmenty, pamiętając aby obszary dekoracji łączyć na mokro. Pracować na powierzchniach około 3-4 m², nieprzerwanie do całkowitego pokrycia powierzchni.

Całość pozostawiamy do wyschnięcia na min 24 godziny.

Po zakończeniu narzędzia umyć wodą.

Pełne właściwości wytrzymałościowe produkt uzyskuje po okresie 28 dni od zakończenia aplikacji.

PARAMETRY MALOWANIA DLA POSZCZEGÓLNYCH METOD

Do wykonania struktury stosować wałki o długości runa około 13mm, oraz Pace Weneckie wykonane z dobrej jakości stali nierdzewnej. Narzędzia wykonane z nieodpowiednich materiałów, mogą przyczynić się do utrudnionej aplikacji, lub w przypadku Pacy Weneckiej, powstawania zabrudzeń na powierzchni struktury. Metoda nakładania, rodzaj i sposób przygotowania podłoża, umiejętności wykonawcy, mają ścisły związek z osiągnięciem zamierzonego efektu, który może odbiegać od prezentowanych na Kartach Efektów.

OKRES PRZYDATNOŚCI

18 miesięcy od daty produkcji

OPAKOWANIA

4kg, 7kg

WYDAJNOŚĆ

Okolo 0,5 kg/m² dla jednej warstwy. Zużycie uzależnione jest od rodzaju podłoża, grubości warstwy, oraz kreowanego wzoru.

KOLORYSTYKA

4 gotowe kolory

LZO

Limit zawartości LZO dla tego produktu: (kat.A/I/FW): 200g/l (2010). Produkt zawiera max. 30g/l.

NORMY I ATESTY

PN-EN 13300:2023-04

WSKAZÓWKI BHP I PPOŻ

PL MAGNAT PRO Style Beton Loft

W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę.

Chronić przed dziećmi.

Przed użyciem przeczytać etykietę.

Zawartość/pojemnik usuwać do zbiorników do segregacji odpadów obecnych w swojej gminie.

Zawiera 1,2-benzoizotiazol-3(2H)-on, masa poreakcyjna 5-chloro-2- metylo-2H-izotiazol-3-onu i 2- metylo-2H-izotiazol-3-onu (3:1). Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej.

Zawiera produkty biobójcze stosowane do konserwacji podczas przechowywania: BIT, C(M)IT/MIT (3:1).

UWAGA!

Informacje zawarte w karcie technicznej mają na celu zapewnienie optymalnego wykorzystania produktu, jednak nie są podstawą do odpowiedzialności prawnej Producenta, gdyż warunki wykonawstwa pozostają poza jego kontrolą. Wszelka ingerencja w skład produktu jest niedopuszczalna i może w znaczny sposób obniżyć jakość stosowanego materiału. W przypadku połączenia z wyrobami innych Producentów nie ponosimy żadnej odpowiedzialności. Przedstawione powyżej informacje podane zostały w dobrej wierze, według aktualnego stanu wiedzy i doświadczenia praktycznego. Producent zastrzega sobie prawo do zmiany treści w kolejnych edycjach bez wcześniejszego informowania o tym fakcie odbiorców.

