



МАСЛЯНО-ФТАЛЕВАЯ ЭМАЛЬ ŚNIEŻKA SUPERMAL®

стойкость к дезинфицирующим средствам *, механическим и атмосферным факторам, соответствует требованиям учреждений общественного пользования и здравоохранения, трудновоспламеняемое покрытие – класс горючести D-s1, d0, экономный расход и отличная укрывистость, стойкие и яркие цвета.

* исследования проводились на отдельных образцах дезинфицирующих средств

НАЗНАЧЕНИЕ

Применяется для декоративного и защитного окрашивания деревянных и деревопроизводных поверхностей: окон, дверей, мебели и т.п., штукатурок и металла: ворот, ограждений и т.п., эксплуатируемых внутри и снаружи помещений. Эмаль рекомендуется для использования в жилых помещениях, учреждениях здравоохранения, предназначенных для постоянного пребывания пациентов, классных комнатах, а также помещениях для хранения продуктов питания (без непосредственного контакта с продуктами).

ХАРАКТЕРИСТИКИ ИЗДЕЛИЯ

Декоративный эффект покрытия: глянцевое, матовое (белый, черный)

Плотность, при температуре $20 \pm 0,1$ °C максимум, [г/см³]: 1,5

Время высыхания покрытия при температуре 20 ± 2 °C и относительной влажности воздуха 55 ± 5 %, покрытие сухое на ощупь, максимум, [часов]: 16

Максимальная толщина одного слоя после высыхания [μm]: 40

Растворитель: деароматизированный масляно-фталевый растворитель Śnieżka, масляно-фталевый растворитель Śnieżka

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Подготовка основания

- Основание должно быть сухим, без ржавчины, пыли, жирных и других загрязнений.
- Засмоленные и жирные места вымыть очищенным бензином.
- Новые поверхности из древесины и деревопроизводных материалов
- Рекомендуется покрасить краской ŚNIEŻKA UREKOR D.
- Деревянные поверхности, особенно подверженные воздействию атмосферных факторов, перед грунт-краской нужно дополнительно пропитать бесцветным импрегнатом для древесины VIDARON IMPREGNAT OCHRONNY DO DREWNA - GRUNTUJĄCY.
- Новые металлические поверхности загрунтовать быстросохнущей антикоррозийной краской Śnieżka UREKOR S.
- Поврежденные покрытия масляных красок, плохо прилегающие к основанию, устранить, очистить от ржавчины, грязи и других загрязнений, в случае необходимости неровности зашпаклевать, открытые основы загрунтовать.
- Качественные старые покрытия протереть мелкозернистой наждачной бумагой и очистить от пыли.

Подготовка изделия

- Эмаль тщательно перемешать.
- В зависимости от необходимости разбавить растворителем для масляно-фталевых изделий или деароматизированным бензином до рабочей вязкости.
- Краску из разных производственных партий слить в емкость большего размера и тщательно перемешать.

Нанесение

- Красить при температуре основания и окружающей среды выше +10 °С и относительной влажности воздуха менее 80 %, плоской кистью с мягкой щетиной, губчатым (флоковым) валиком или методом распыления.
- Следующий слой наносить примерно через 24 часа (низкая температура и высокая влажность воздуха увеличивают время высыхания).
- По окончании малярных работ инструменты вымыть масляно-фталевым или универсальным растворителем либо деароматизированным бензином.

ПАРАМЕТРЫ НАНЕСЕНИЯ ДЛЯ ОТДЕЛЬНЫХ МЕТОДОВ

МЕТОДЫ НАНЕСЕНИЯ	ПАРАМЕТРЫ НАНЕСЕНИЯ				
	вязкость краски	добавление растворителя	диаметр форсунки пистолета	давление распыления	рекомендованное количество слоев
	[с]	[%]	[мм]	[МПа]	
Кисть, валик	торговый вид	до 10	-	-	1-2
Пневматическое распыление	25÷35	до 20	1,5÷2	0,3÷0,5	1-2
Гидродинамическое распыление*	торговый вид	-	0,26	20÷21	1-2

* распыление выполнено на оборудовании фирмы Graco, модель 395 ST PRO

СРОК ГОДНОСТИ

24 месяца

УПАКОВКА

200 мл, 400 мл, 800 мл, 2,5 л, 5 л, 10 л

РАСХОД

РАСХОД: до 16 м²/л при однослойном нанесении

ЦВЕТ

22 цвета - глянец

10 цветов - мат

ЛОС

Лимит содержания летучих органических соединений для этого продукта: (кат. A/d/SB): 300 г/л (2010). Продукт содержит макс. 300 г/л.

СТАНДАРТЫ, ИССЛЕДОВАНИЯ И СЕРТИФИКАТЫ

ZN-SN -023:2009

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО БГТ И ППБ

БЕЗОПАСНОСТЬ:

Содержит: Углеводороды C9-C11, n-алканы, изоалканы, циклические <2% ароматические вещества.

Karta techniczna 2/3 последнее обновление: 2021-12-06



EUN208: Содержит малеиновый ангидрид, бис (2-этилгексаноат) кобальта, неодекановую кислоту, соли кобальта, жирные кислоты, талловое масло, моно (гидроген малеат) сложные эфиры полиэтиленгликоля, амидные соединения с диэтилентриамином и талловое масло жирных кислот. Может вызывать аллергическую реакцию.

EUN066 Повторяющееся воздействие может вызвать сухость и растрескивание кожи.

H226 Воспламеняющаяся жидкость и пар.

H336 Может вызывать сонливость или головокружение.

P101 При необходимости обратиться за медицинской помощью, по возможности показать упаковку/маркировку продукта.

P102 Хранить в недоступном для детей месте.

P103 Перед использованием ознакомиться с инструкцией по применению/маркировкой продукта.

P210 Беречь от источников воспламенения/нагревания/искр/открытого огня. Не курить.

P271 Использовать только на открытом воздухе или в хорошо вентилируемом помещении.

P280 Пользоваться защитными перчатками/защитной одеждой/лицом.

P303+P361+P353 ПРИ ПОПАДАНИИ НА КОЖУ (или волосы): Немедленно снять всю загрязненную одежду, кожу промыть водой или под душем.

P370+P378 В случае пожара: для тушения использовать порошковый огнетушитель АВС.

P501 Утилизировать содержимое и/или его контейнер с помощью системы раздельного сбора, установленного в Вашем городе.

EUN211 Внимание! При распылении могут образовываться опасные для вдыхания капли. Не вдыхайте спрей или туман.

Хранение и транспортировка: Температура хранения: от +5°C до +30°C.

Беречь от мороза и солнечных лучей.

ВНИМАНИЕ!

Информация, содержащаяся в карте характеристики изделия, предназначена для обеспечения оптимального использования изделия, однако не является основанием для юридической ответственности Производителя, так как условия выполнения остаются вне его контроля. Любое вмешательство в состав изделия недопустимо и может существенно снизить качество применяемого материала. В случае соединения с продукцией других Производителей не несем никакой ответственности. Изложенная выше информация была предоставлена добросовестно, в соответствии с настоящим состоянием знаний и опыта. Производитель оставляет за собой право изменить содержание в следующих изданиях без предварительного информирования об этом факте потребителей.