

MAGNAT PRO LATEX SUPERIOR 3

LATEKSOWA FARBA DO WNĘTRZ

**OPIS PRODUKTU**

MAGNAT PRO LATEX SUPERIOR 3 to najwyższej jakości, innowacyjne bazy (A i C) do barwienia w systemie kolorowania o bardzo dobrych właściwościach aplikacyjnych. Tworzą antyrefleksyjne powierzchnie pochłaniające światło, co optycznie wyrównuje podłoże i zapewnia efekt gładkiej ściany. Dzięki trwałym kolorom i możliwości zmywania ewentualnych zabrudzeń, wnętrza na długo zachowują świeży wygląd jak zaraz po pomalowaniu.

WŁAŚCIWOŚCI:

- Intuitive paint
- Doskonałe krycie
- Antyrefleksyjna – efekt gładkiej ściany
- Perfekcyjne wykończenie powłoki
- Długotrwały efekt świeżości
- Najwyższa odporność na szorowanie
- Przyjazna dla Ciebie i zwierząt domowych
- Wydajność: do 15m²/L przy jednokrotnym malowaniu
- Sposób nanoszenia: pędzel, wałek, natrysk
- Polecana ilość warstw: 2
- Druga warstwa po min. 2h
- Czas schnięcia: min. 3h

ODNIESIENIA:

Najwyższa odporność na szorowanie

Farba ma najwyższą klasę odporności na szorowanie zgodnie z normami: PN-C-81914:2002 Rodzaj I farba odporna na szorowanie na mokro. Klasa R1 odporności na szorowanie na mokro zgodnie z PN-EN 13300:2023-04, pkt 4.6.

ZASTOSOWANIE

Farba MAGNAT PRO LATEX SUPERIOR 3 przeznaczona jest do dekoracyjno-ochronnego malowania ścian wewnętrznych cementowych, cementowo-wapiennych, gipsowych, gipsowo-kartonowych oraz tapet przeznaczonych do malowania.

WŁAŚCIWOŚCI WYROBU

1. Odporność na szorowanie:

PN-C-81914:2002 – Rodzaj I – farba odporna na szorowanie na mokro

PN-EN 13300:2023-04, pkt 4.6 – Klasa R1 odporności na szorowanie na mokro

2. Czas schnięcia powłoki w temperaturze $23\pm 2^{\circ}\text{C}$, przy wilgotności względnej $50\pm 5\%$, stopień 3, maksymalnie [h]: 3

3. Lepkość (Brookfield RVT, 20°C , min [mPas]): 6500*

*Lepkość wyrobu gotowego zależy od koloru

SPOSÓB STOSOWANIA

Przygotowanie podłoża:

Podłoże przeznaczone do malowania powinno być trwałe, suche, bez kurzu i zatluszczeń w zależności od rodzaju podłoża właściwie wysezonowane:

a) tynki cementowe, cementowo-wapienne: minimum 4 tygodnie od nałożenia,

b) tynki gipsowe: minimum 2 tygodnie od nałożenia.

Powłoki farb klejowych, wapiennych, źle przyczepne do podłoża – usunąć.

Plamy z zacieków wodnych, nikotyny, oleju zamalować farbą MAGNAT ZACIEKI-PLAMY.

Podłoża luźno związane, mocno chłonne i skredowane, zagruntować gruntem polimerowym Śnieżka Grunt Ekspresowy Głęboko Penetrujący, a następnie nałożyć farbę gruntującą MAGNAT GRUNT.

Miejsca zagrzybione, po usunięciu przyczyn ich powstawania, zabezpieczyć preparatem grzybobójczy.

Nierówności podłoża zaleca się wyrównać gotową masą szpachlową ACRYL-PUTZ® FS20 FINISZ, spękania i ubytki uzupełnić gotową masą szpachlową ACRYL-PUTZ® FX23 FLEX lub ACRYL-PUTZ® LT22 LIGHT, a w przypadku większych nierówności – sypką masą szpachlową ACRYL-PUTZ® ST10. Następnie wyszlifować, odpylić, zagruntować gruntem polimerowym. Tak przygotowane podłoże pokryć w całości farbą podkładową MAGNAT GRUNT.

Właściwe przygotowanie podłoża, użycie zalecanych narzędzi i metod malowania przyczynia się do uzyskania właściwej, deklarowanej wydajności farby.

Przygotowanie wyrobu:

Farbę przed malowaniem dokładnie wymieszać.

W przypadku kilku opakowań wyrobu, tego samego koloru, ale różnych partii produkcyjnych - wymieszać w większym opakowaniu zbiorczym.

Nie mieszać z innymi farbami oraz wapnem.

Do pierwszego malowania nowych, bardzo chłonnych podłoży dopuszczalne jest rozcieńczenie farby wodą pitną w ilości maksymalnie 10%.

Malowanie:

Aplikację wykonywać przy użyciu pędzla, wałka (rekomendowana długość runa 13mm - 19mm) lub przez natrysk hydrodynamiczny (1-2 warstwy) w odstępach 2-4 h.

Nanosić starannie i równomiernie. Ostatnie pociągnięcia (wałkiem) prowadzić w jednym kierunku w celu wyrównania malowanej powierzchni i uniknięcia powstawania smug.

Tapety z włókna szklanego malować bezpośrednio farbą lub zastosować się do innych zaleceń ich producenta.

Efekt końcowy należy oceniać po całkowitym wyschnięciu drugiej warstwy farby.

Prace malarskie wykonywać w temperaturze podłoża i otoczenia od +10°C do +30°C.

W czasie prac malarskich i po ich zakończeniu pomieszczenie wietrzyć do zaniku zapachu.

Po zakończeniu aplikacji narzędzia umyć wodą.

PARAMETRY MALOWANIA DLA POSZCZEGÓLNYCH METOD

METODY MALOWANIA	PARAMETRY MALOWANIA				
	lepkość farby	dodatek rozcieńczalnika	dysza	ciśnienie natrysku	zalecana ilość warstw
	[s]	[%]		[MPa]	
Wałek	postać handlowa	do 10 % w przypadku podłoży chłonnych - malowanie 1 warstwy	-	-	2
Natrysk pneumatyczny	nie stosuje się				
Natrysk hydrodynamiczny*	postać handlowa	do 10%	(515 - 519)	około 12-17	2

* natrysk wykonany na urządzeniach firmy Graco, model 495

OKRES PRZYDATNOŚCI

48 miesięcy od daty produkcji

OPAKOWANIA

0,9L, 2,7L, 4,5L, 9L, 18L

WYDAJNOŚĆ

WYDAJNOŚĆ: do 15m²/L przy jednokrotnym malowaniu

KOLORYSTYKA

MAGNAT PRO LATEX SUPERIOR 3: bazy A i C przeznaczone do barwienia w systemie Magnat Colour System (MCS)

LZO

Limit zawartości LZO dla tego produktu: (kat. A/a/FW): 30g/l (2010). Produkt zawiera max. 5 g/l.

NORMY I ATESTY

PN-C-81914:2002 Rodzaj I.
PN-EN 13300:2023-04, pkt 4.6 Klasa R1-odporna na szorowanie na mokro

Zgodność z BREEAM	Kryteria	Zakres	Wersja
BREEAM® International	Exemplary	VOC emisja i VOC zawartość	Hea 04 Indoor Air Quality, SD6073, v7.0.0 (07.2025)
BREEAM® UK	Exemplary	VOC emisja i VOC zawartość	Hea 04 Indoor Air Quality, SD6074, v7.0.0 (07.2025)
BREEAM® NL	Exemplary	VOC emisja i VOC zawartość	Hea 04 Gezonde binnenlucht, v6.1.1 (02.2025)
BREEAM® SE	Exemplary	VOC emisja i VOC zawartość	Hea 02 Indoor Air Quality, v6.0 (01.2023)
BREEAM® NOR	Basic	VOC emisja i VOC zawartość	Hea 02 Indoor Air Quality, SD5076NOR, v6.1.1 (12.2024)
Normy badawcze	EN 16516, ISO 16000-3, -6, -9, -11, ISO 11890-2		

WSKAZÓWKI BHP I PPOŻ

MAGNAT PRO LATEX SUPERIOR3

W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę.
Chronić przed dziećmi.
Przed użyciem przeczytać etykietę.
Nie wprowadzać do oczu, na skórę lub na odzież.
Unikać uwolnienia do środowiska.
Zawartość/pojemnik usuwać do zbiorników do segregacji odpadów obecnych w swojej gminie.
Zawiera 1,2-benzisotiazol-3(2H)-on, masa poreakcyjna 5-chloro-2- metylo-2H-izotiazol-3-onu i 2- metylo-2H-izotiazol-3-onu (3:1), 2-metyloizotiazol-3(2H)-on. Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej.
Uwaga! W przypadku rozpylania mogą się tworzyć niebezpieczne respirabilne kropelki. Nie wdychać rozpylonej cieczy lub mgły.
Zawiera produkty biobójcze stosowane do konserwacji podczas przechowywania C(M)IT/MIT (3:1), BIT, MIT.

UWAGA!

Informacje zawarte w karcie technicznej mają na celu zapewnienie optymalnego wykorzystania produktu, jednak nie są podstawą do odpowiedzialności prawnej Producenta, gdyż warunki wykonawstwa pozostają poza jego kontrolą. Wszelka ingerencja w skład produktu jest niedopuszczalna i może w znaczny sposób obniżyć jakość stosowanego materiału. W przypadku połączenia z wyrobami innych Producentów nie ponosimy żadnej odpowiedzialności. Przedstawione powyżej informacje podane zostały w dobrej wierze, według aktualnego stanu wiedzy i doświadczenia praktycznego. Producent zastrzega sobie prawo do zmiany treści w kolejnych edycjach bez wcześniejszego informowania o tym fakcie odbiorców.