KARTA TECHNICZNA

Ostatnia aktualizacja: 2026-09-15

MAGNAT PRO STYLE GRUNT KWARCOWY

MAGNAT PRO Style

Grunt kwarcowy

OPIS PRODUKTU

Farba podkładowa z dodatkiem drobnoziarnistych wypełniaczy.

Zwiększa przyczepność kolejnych warstw.

ZASTOSOWANIE

MAGNAT PRO Style Grunt Kwarcowy wyrównuje chłonność i wzmacnia podłoże. Jest zalecany jako podkład do malowania podłoży z płyt gipsowo-kartonowych, tynków gipsowych, cementowych i cementowo-wapiennych wewnątrz pomieszczeń. Dzięki zastosowaniu specjalnych wypełniaczy zapewnia właściwą przyczepność wyrobów dekoracyjnych MAGNAT Style.

WŁAŚCIWOŚCI WYROBU

Połysk wg PN EN 13300	głęboki mat	
Lepkość, Brookfield RVT , 20°C, min	[mPas]	4000

Odporność na szorowanie:		
Wg PN EN 13300	klasa 2	
Wg PN-C-81914:2002	rodzaj I	
Czas schnięcia powłoki w temp. 23±2°C przy wilgotności wzg. pow. 50±5% stopień 3, najwyżej	[h]	3

SPOSÓB STOSOWANIA

PRZYGOTOWANIE POWIERZCHNI: Podłoże powinno być trwałe, mocne, gładkie, suche, wolne od kurzu, resztek klejów, olejów, tłuszczu i brudu. Tynki cementowo-wapienne sezonować 4 tygodnie, tynki gipsowe 2 tygodnie, natomiast powierzchnie szpachlowane wymagają wyszlifowania, odpylenia i ustabilizowania chłonności poprzez zastosowanie gruntu polimerowego ŚNIEŻKA GRUNT EKSPRESOWY GŁĘBOKO PENETRUJĄCY.

NAKŁADANIE: Malować wewnątrz pomieszczeń w temperaturze otoczenia i podłoża od +5°C do +30°C oraz przy wilgotności powietrza nieprzekraczającej 75%. W zależności od rodzaju podłoża nałożyć jedną lub dwie warstwy farby w odstępach 2-3 godzin. Pomieszczenie przed użytkowaniem wietrzyć do zaniku charakterystycznego zapachu.

NARZĘDZIA: Nakładać przy pomocy wałka lub pędzla. Narzędzia umyć w wodzie.

PARAMETRY TECHNICZNE: Czas schnięcia powłoki w temperaturze +20°C i przy wilgotności powietrza 55±5%: sucha w dotyku po około 2 godzinach, całkowite wyschnięcie do 12 godzin.

ROZCIEŃCZENIE - woda do 5%

PARAMETRY MALOWANIA DLA POSZCZEGÓLNYCH METOD

METODY MALOWANIA	PARAMETRY MALOWANIA				
	lepkość farby	dodatek rozcieńczalnika	średnica dyszy pistoletu	ciśnienie natrysku	zalecana ilość warstw
	[s]	[%]	[mm]	[MPa]	
Pędzel, wałek	postać handlowa	do 5%	-	-	1-2

OKRES PRZYDATNOŚCI

48 miesięcy od daty produkcji

OPAKOWANIA

1L

WYDAJNOŚĆ

WYDAJNOŚĆ: Do 6m² z 1L na gładkim podłożu przy jednokrotnym malowaniu.

LZO

Limit zawartości LZO (kat. A/g/FW); 30 g/l (2010); produkt zawiera max. 15 g/l.

NORMY I ATESTY

PN-C-81914:2002/Az:2015, rodzaj I;

PN EN 13300:2023-04, pkt 4.6 Klasa R2 odporności na szorowanie na mokro.

WSKAZÓWKI BHP I PPOŻ

PL MAGNAT PRO STYLE GRUNT KWARCOWY
W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę.
Chronić przed dziećmi.
Przed użyciem przeczytać etykietę.
Nie wprowadzać do oczu, na skórę lub na odzież.
Zawartość/pojemnik usuwać do zbiorników do segregacji odpadów obecnych w swojej gminie.
Zawiera 1,2-benzoizotiazol-3(2H)-on, masa poreakcyjna 5-chloro-2-metylo-2H-izotiazol-3-onu i 2-metylo-2H-izotiazol-3-onu (3:1). Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej.

Uwaga! W przypadku rozpylania mogą się tworzyć niebezpieczne respirabilne kropelki. Nie wdychać rozpylonej cieczy lub mgły. Zawiera produkty biobójcze stosowane do konserwacji podczas przechowywania: BIT, C(M)IT/MIT (3:1).
Temperatura przechowywania: od +5°C do +30°C.

UWAGA!

Informacje zawarte w karcie technicznej mają na celu zapewnienie optymalnego wykorzystania produktu, jednak nie są podstawą do odpowiedzialności prawnej Producenta, gdyż warunki wykonawstwa pozostają poza jego kontrolą. Wszelka ingerencja w skład produktu jest niedopuszczalna i może w znaczny sposób obniżyć jakość stosowanego materiału. W przypadku połączenia z wyrobami innych Producentów nie ponosimy żadnej odpowiedzialności. Przedstawione powyżej informacje podane zostały w dobrej wierze, według aktualnego stanu wiedzy i doświadczenia praktycznego. Producent zastrzega sobie prawo do zmiany treści w kolejnych edycjach bez wcześniejszego informowania o tym fakcie odbiorców.