

## MAGNAT STYLE

### MAGNAT STYLE WOSK IMPREGNUJĄCO-ZABEZPIECZAJĄCY

## KARTA TECHNICZNA

Ostatnia aktualizacja: 2022-07-05



### MAGNAT STYLE WOSK IMPREGNUJĄCO-ZABEZPIECZAJĄCY

- impregnuje i zabezpiecza przed zabrudzeniem
- nadaje połysk
- zapewnia "oddychanie" ścian

### OPIS PRODUKTU

Wosk Impregnująco-Zabezpieczający MAGNAT Style to pasta dająca dodatkowy połysk oraz ułatwiająca późniejszą pielęgnację powierzchni uzyskanej za pomocą Stuku Weneckiego lub Stuku Wapiennego MAGNAT Style. Produkowany jest na bazie dyspersji i wosków. Tworzy powłokę transparentną, odporną na zmywanie wodą z dodatkiem detergentów i mechaniczne ścieranie.

### ZASTOSOWANIE

Do nabłyszczania i zabezpieczania efektów dekoracyjnych uzyskanych za pomocą Stuku Weneckiego lub Stuku Wapiennego MAGNAT Style.

### WŁAŚCIWOŚCI WYROBU

Gęstość objętościowa	ok. 1,0 g/cm <sup>3</sup>
Czas schnięcia powłoki	ok. 2h
Temperatura stosowania i podłoża	od +5°C do +25°C

\*Dane techniczne i informacje o sposobie stosowania podane są dla temperatury +20°C i wilgotności względnej powietrza 55%.

### SPOSÓB STOSOWANIA

**Przygotowanie podłoża**

- powierzchnia dekoracyjna uzyskana za pomocą Stuku Weneckiego lub Stuku Wapiennego MAGNAT Style powinna być całkowicie wyschnięta

**Przygotowanie wyrobu**

- przed użyciem produkt wymieszać

**Aplikacja**

- nakładać wewnątrz pomieszczeń w temperaturze otoczenia i podłoża od +5 °C do +25°C oraz przy wilgotności powietrza nie przekraczającej 75%
- nakładać na podłoże odpowiednio wcześniej przygotowane Stukiem Weneckim lub Wapiennym MAGNAT Style
- wosk nakładać w jednej lub dwóch warstwach w odstępach czasowych ok. 2 godz.
- dwukrotna aplikacja wosku zwiększa odporność na zabrudzenia podłoża
- warstwę wosku nałożyć cienko za pomocą Pacy Weneckiej MAGNAT na ok. 1m<sup>2</sup> powierzchni stiuku
- po około 5 minutach, gdy powierzchnia wyschnie, zmatowieje i wosk stanie się transparentny polerować mechanicznie polerką filcową lub ręcznie szmatką flanelową lub pacą wenecką
- w ten sposób pokryć i wypolerować całą powierzchnię stiuku
- aplikację drugiej warstwy wykonać w analogiczny sposób
- w przypadku dużych powierzchni prace najlepiej wykonywać w zespole dwuosobowym, jedna osoba nakłada wosk, a druga poleruje
- narzędzia umyć wodą

**Informacje dodatkowe**

- powłoka uzyskuje pełne właściwości wytrzymałościowe po 48 godzinach od zakończenia prac
- w czasie prac malarskich i po ich zakończeniu pomieszczenie wietrzyć do zaniku zapachu
- właściwe przygotowanie podłoża, użycie zalecanych narzędzi i metod malowania przyczynia się do uzyskania właściwej, deklarowanej wydajności produktu

## PARAMETRY MALOWANIA DLA POSZCZEGÓLNYCH METOD

### PARAMETRY NAKŁADANIA

METODY NAKŁADANIA	lepkość wosku	dodatek rozcieńczalnika	średnica dyszy pistoletu	ciśnienie natrysku	zalecana ilość warstw
	[s]	[%]	[mm]	[MPa]	
paca wenecka	postać handlowa	-	-	-	1-2

## OKRES PRZYDATNOŚCI

18 miesięcy od daty produkcji.

## OPAKOWANIA

0,4kg

## WYDAJNOŚĆ

do 32m<sup>2</sup> /z opakowania 0,4kg przy jednej warstwie

## KOLORYSTYKA

biały, po wyschnięciu transparentny

## LZO

Limit zawartości LZO dla tego produktu (kat.A/I/FW), 200 g/l (2010). Produkt zawiera max 200 g/l.

## NORMY I ATESTY

ZN-SN-022:2015

## WSKAZÓWKI BHP I PPOŻ

### PRZECHOWYWANIE I BHP:

Działa drażniąco na oczy.

Zawiera produkty biobójcze: Zawiera 1,2-benzoizotiazol-3(2H)-on, masa poreakcyjna 5-chloro-2-metylo-2H-izotiazol-3-onu i 2-metylo-2H-izotiazol-3-onu (3:1). Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej.

Chronić przed dziećmi.

Stosować rękawice ochronne/ochronę oczu.

W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.

W przypadku utrzymywania się działania drażniącego na oczy: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.

Zawartość/pojemnik usuwać do zbiorników zgodnie z prawem dotyczącym odpowiednio odpadów niebezpiecznych lub pojemników i odpadów w pojemnikach.

Produkt przechowywać i magazynować w szczelnie zamkniętym oryginalnym opakowaniu w temperaturze od +5°C do +25°C.

W trakcie prac oraz po ich zakończeniu pomieszczenie należy wietrzyć do zaniku charakterystycznego zapachu, po tym czasie nadaje się do użytkowania.

## UWAGA!

Informacje zawarte w karcie technicznej mają na celu zapewnienie optymalnego wykorzystania produktu, jednak nie są podstawą do odpowiedzialności prawnej Producenta, gdyż warunki wykonawstwa pozostają poza jego kontrolą. Wszelka ingerencja w skład produktu jest niedopuszczalna i może w znaczny sposób obniżyć jakość stosowanego materiału. W przypadku połączenia z wyrobami innych Producentów nie ponosimy żadnej odpowiedzialności. Przedstawione powyżej informacje podane zostały w dobrej wierze, według aktualnego stanu wiedzy i doświadczenia praktycznego. Producent zastrzega sobie prawo do zmiany treści w kolejnych edycjach bez wcześniejszego informowania o tym fakcie odbiorców.